



Description du produit

Couvre-nœuds incolore à un composant pour l'intérieur. Il est très résistant à l'abrasion, robuste, résistant au passage intensif et résistant aux produits de nettoyage ménagers doux. Approprié pour les parquets, escaliers en bois, planches et autres planchers en bois neufs et déjà revêtus ainsi que pour les planchers en liège fermement collés. Respectueuse de l'environnement car peu nocive.

Caractéristiques du produit

- très résistant
- résistant à l'abrasion
- résistant au passage intensif
- transparent
- résistant aux produits de nettoyage ménagers doux
- pour l'intérieur

Idéalement approprié pour...

Application

- parquets
- escaliers en bois
- planches
- planchers en liège fermement collés

Subjectile

- bois
- liège

Temps de séchage

- dessiccation superficielle après env. 1 à 2 heures
- recouvrable première couche après env. 1 à 2 heures
couches suivantes après env. 12 heures
- entièrement résistant possibilité de poser des tapis après env. 8 jours

Les temps de séchage se fondent sur la nature du subjectile, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage susmentionnés se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %).

Rendement théorique

- 1 litre suffit pour une seule couche
- 8 à 11 m²

En principe, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application. L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application du produit.

Autres caractéristiques

- teinte transparent
- degré de brillance brillant ou satiné mat
- diluable prêt à l'emploi

Consignes d'utilisation

Avant de commencer

Préparation du subjectile

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le subjectile comme décrit ci-dessous.

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, solides, aptes, exemptes de poussière et de graisse.
- Anciennes couches : si elles sont intactes, les nettoyer et les poncer (par ex. avec de la poudre de lessive alcaline) ; autrement, les décaper avec un décapant pour peinture
- Retirer sans résidus les revêtements qui s'écaillent, qui ne sont pas solides.

Apprêt

Nouveaux subjectiles non peints 1x avec laque pour escaliers et parquets acrylique, non diluée.



Autres mesures de préparation

Appliquer à une température entre +10 °C et +25 °C.

Application

Bien mélanger la laque avant utilisation.

Appliquer au pinceau (pinceau à laque), au rouleau (rouleau à soies courtes).

Proposition de revêtement :

2 à 3 couches de **laque pour escaliers et parquets acrylique MIOCOLOR**. Appliquer une couche préalable et intermédiaire non diluée. Poncer légèrement la surface entre les étapes de travail.

Conseils techniques : pour les parquets préfabriqués revêtus, vérifier l'aptitude, la viabilité et l'adhérence de la surface, effectuer si nécessaire un essai de peinture. Pour les nouveaux subjectiles non traités, effectuer un ponçage fin avant l'application avec du papier-émeri. Ne pas mettre en contact avec des matières plastiques contenant des plastifiants.

Pour obtenir un résultat optimal

1. Commencer par peindre les angles et les arêtes. Utiliser pour ce faire un pinceau.
2. Procéder ensuite à l'application en croix.
3. Respecter un temps de séchage de 12 heures entre les couches individuelles.

Recommandation d'outil



La laque pour escaliers et parquets acrylique MIOCOLOR peut être appliquée avec les outils de peintre dotés de l'étiquette verte.

Après l'application

Nettoyer minutieusement tous les outils de travail immédiatement après utilisation à l'eau et au savon.

Consignes importantes

Rangement et transport

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec, bien fermé et frais (mais pas en dessous de +5 °C). Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture.

Consignes de sécurité

Respecter les mesures de protection habituelles, même lors de l'application de laques peu nocives. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser un filtre combiné A2/P2 en cas d'application au pulvérisateur. Pour les travaux de ponçage, utiliser un filtre à poussière P2. Pendant l'application et le séchage, veiller à une aération suffisante. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement soigneusement à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations, les eaux de surface, ni dans la terre.

Mise au rebut

Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus de laque dans une déchetterie spécialisée selon le code de déchet 080112 (VeVa).

Composants



FICHE TECHNIQUE

LAQUE POUR ESCALIERS ET PARQUETS



Dispersion acrylate pure, eau, additifs (produits auxiliaires), conservateurs (benzothiazolinone / méthylisothiazolinone / chlorométhylisothiazolinone).



LAQUE POUR ESCALIERS ET PARQUETS



Conservation / allergènes

Contient 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, mélange à base de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande. Pour obtenir des conseils relatifs aux personnes allergiques à l'isothiazolinone, s'adresser au n° de tél. CH-0800 84 0848.

Composés organiques volatils

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient < 80 g/L de COV.