



Description du produit

Couche de protection transparente à base de résine synthétique peu odorante et sans arômes pour l'intérieur et l'extérieur. Elle est résistante aux chocs et aux coups, résistante aux intempéries, facile à appliquer et se fonde très bien. Résistante à de nombreux produits d'entretien ménagers. Appropriée pour le bois en surface. Peut également être utilisée par ex. sur des meubles, des portes, des boiseries.

Caractéristiques du produit

- résistant aux intempéries
- résistant aux rayures et aux chocs
- pour une utilisation en surface
- peu odorant
- sans arômes
- pour l'intérieur et l'extérieur

Idéalement approprié pour...

Application

- meubles
- portes
- boiseries

Subjectile

- bois

Temps de séchage

- dessiccation superficielle après env. 6 heures
- recouvrable après env. 24 heures

Les temps de séchage se fondent sur la nature du subjectile, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage susmentionnés se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %).

Rendement théorique

- 1 litre suffit pour une seule couche
- 12 à 14 m²

En principe, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application.

L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application du produit.

Autres caractéristiques

- teinte transparent
- degré de brillance brillant
- nuancement ne pas nuancer
- diluable prêt à l'emploi, diluer la couche préalable et la couche intermédiaire avec env. 5 % de white-spirit, pour pulvérisation avec dilution universelle.

Consignes d'utilisation

Avant de commencer

Préparation du subjectile

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le subjectile comme décrit ci-dessous.

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, solides, aptes, exemptes de poussière et de graisse.
- Anciennes couches : si elles sont intactes, les nettoyer et les poncer (par ex. avec de la poudre de lessive alcaline) ; autrement, les décaper avec un décapant pour peinture
- Retirer sans résidus les revêtements qui s'écaillent, qui ne sont pas solides.

Autres mesures de préparation

La température minimale d'application pour le matériau et l'environnement s'élève à +5 °C.

SYNTHETIC



Application

Bien mélanger la laque avant utilisation.

Appliquer au pinceau (avec un pinceau pour laque), au rouleau (avec un rouleau en mousse) ou au pulvérisateur (régler sur la viscosité de pulvérisation correspondante avec la dilution universelle).

Proposition de revêtement :

3 couches de **laque pour bateaux MIOCOLOR**. Diluer la couche préalable et la couche intermédiaire avec env. 5 % de **white-spirit MIOCOLOR**. Poncer légèrement la surface entre les étapes de travail. En cas d'utilisation en extérieur, appliquer une couche d'apprêt avec un apprêt de protection du bois.

Conseils techniques : ne pas appliquer au soleil ou en cas de pluie. Utiliser uniquement en surface. Traiter les surfaces extérieures directement exposées aux intempéries avec des lasures (teintes moyennes à foncées) ou un matériau couvrant (par ex. laque colorée mate ou brillante).

Pour obtenir un résultat optimal

1. Commencer par peindre les angles et les arêtes. Utiliser pour ce faire un pinceau.
2. Procéder ensuite à l'application en croix.
3. Respecter un temps de séchage de 24 heures entre les couches individuelles.

Recommandation d'outil



La laque pour bateaux MIOCOLOR peut être appliquée avec les outils de peintre dotés de l'étiquette jaune.

Après l'application

Nettoyer minutieusement tous les outils de travail immédiatement après utilisation avec un nettoyant pour pinceaux.

Consignes importantes

Rangement et transport

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec, bien fermé et frais (mais pas en dessous de +5 °C). Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture.

Consignes de sécurité



ATTENTION. Contient 2-butanonoxime. Peut provoquer des réactions allergiques. **Remarques relatives aux dangers :** liquide et vapeur inflammables. L'exposition répétée peut provoquer le dessèchement ou des gerçures de la peau.

Consignes de sécurité : à conserver hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage ou l'étiquette d'identification. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'ignition. Ne pas fumer. Conserver le récipient fermé hermétiquement. Porter des gants de protection / une tenue de protection / une protection oculaire / une protection du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou avec les cheveux) :** enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver/doucher la peau avec de l'eau. Conserver dans un endroit bien ventilé. Maintenir frais.

Mise au rebut

Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus de laque dans une déchetterie spécialisée selon le code de déchet 080111 (VeVa).

Composants

Résine alkyde, composés aliphatiques, additifs.



FICHE TECHNIQUE

LAQUE POUR BATEAUX

Brillant

SYNTHETIC



Composés organiques volatils

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/e) 400 g/L (2010). Ce produit contient < 400 g/L de COV.