



Descrizione del prodotto

Velatura da recinto a base di solvente con effetto satinato, per esterni. Il prodotto è resistente alle intemperie, crea pori aperti ed è facile da lavorare. Adatto per qualsiasi componente in legno non a misura, ad es. recinti, cancelli, pergole, portoni e frontoni in legno.

Caratteristiche del prodotto:

- Resistente agli agenti atmosferici
- a pori aperti
- Facile da lavorare
- per esterni

Ideale per...

Utilizzo

- recinzioni
- cancelli
- pergole
- portoni
- frontoni in legno

Sottofondo

- componenti in legno non a misura

Tempi di asciugatura

- Ritingibile dopo ca. 24 ore

I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria).

Resa teorica

1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per

- 14-17 m²

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e dal modo individuale di lavorare. Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto.

Ulteriori caratteristiche

- Tonalità cromatiche Marrone
- Grado di lucentezza Effetto satinato
- Digradare Non mescolare con altri materiali.
- Diluibile Pronta alla lavorazione

Avvertenze per la lavorazione:

Prima di pitturare

Preparazione del sottofondo

Al fine di garantire un'adesione sicura e di ottenere un risultato di pittura perfetto occorre pretrattare il sottofondo come descritto di seguito.

- Le superfici da pitturare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e pronte all'applicazione.
- Vecchi strati di vernice: pulire e leggermente levigare in caso siano intatti (ad es. con della polvere alcalina), altrimenti rimuovere con dello sverniciatore
- Completamente rimuovere rivestimenti sfaldanti e non solidi.

Mano di fondo: legno grezzo all'esterno con fondo protettivo per legno

Ulteriori misure preparative

La temperatura minima di lavorazione per il materiale e l'ambiente è +5 °C.



Lavorazione

Agitare bene la velatura.

Pennellare (pennello per velatura)

Rivestimento

1–2 mani di **MIOCOLOR Velatura da recinto**. Leggermente carteggiare le superfici tra le fasi di lavoro.

Informazioni tecniche: Non lavorare il prodotto al sole, in caso di pioggia. Dopo 2 - 3 anni, eseguire un controllo e ripassare se necessario.

Come raggiungere un risultato ottimale

1. Si consiglia di levigare, pulire e verniciare il legno sempre nella direzione della venatura.
2. Al fine di ottenere un risultato uniforme e naturale, applicare più strati sottili invece di un unico strato spesso.
3. Tenere in mente i tempi di asciugatura di 24 ore tra i singoli strati.

Utensile raccomandato:



MIOCOLOR Velatura da recinto può essere applicata con attrezzi da imbianchino dotati di un'etichetta verde.

Dopo la lavorazione

Lavare tutti gli attrezzi con del detergente per pennelli immediatamente dopo il lavoro.

Informazioni importanti

Immagazzinaggio e trasporto

Depositare ben chiuso ed in luoghi secchi e freschi ma (non al di sotto di +5 °C) e sicuri dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

Avvertenze di sicurezza



PERICOLO Contiene 2-butanonoxim, 3-iodo-2-propinil-butil-carbammato. Può provocare reazioni allergiche. **Avvertenze di pericolo:** Liquido e vapore infiammabile. Pericolo di morte a causa di ingestione e infiltrazione delle vie respiratorie. Un ripetuto contatto con la pelle può rendere ruvida o screpolata la cute. **Avvertenze di sicurezza:** Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano dalla portata di bambini. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte o altre fonti d'accensione. Non fumare. Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. **IN CASO DI INGESTIONE:** Immediatamente consultare il CENTRO ANTIVELENI/un medico. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (oppure i capelli): Immediatamente togliersi tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua/fare la doccia. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere in un luogo fresco. Conservare sotto chiave. Contiene nafta (petrolio).

Smaltimento

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui di vernice presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 080111 (VeVa).

SYNTHETIC

**Componenti**

Resina alchidica (agglomerante), pigmenti organici/inorganici, benzina solvente (solvente), additivi (ausiliari).

Composti organici volatili

Valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto A/f) 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l VOC.

Informazioni supplementare

Il film resistente preventivo garantisce la protezione della superficie contro la formazione di funghi e muschi. Questo prodotto è una "merce trattata" secondo il regolamento UE 528/2012 (nessun biocida) e contiene i seguenti agenti biocidi: 3-iodo-2-propini-lbutil-carbammato.