

Description du produit

Peinture brillante métallique décorative prête à l'emploi pour l'intérieur. Elle est satinée brillante, sèche rapidement, a un bon pouvoir couvrant et est facile à appliquer. Appropriée pour les laques non sollicitées mécaniquement par ex. sur du fer, de l'acier, du zinc, de l'aluminium, du bois et du PVC rigide.

Caractéristiques du produit

- peinture brillante métallique décorative
- séchage rapide
- bon pouvoir couvrant
- pour l'intérieur

Temps de séchage

- dessiccation superficielle après env. 30 minutes
- complètement sec après env. 3 à 5 jours

Les temps de séchage se fondent sur la nature du support, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage susmentionnés se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %).

Autres caractéristiques

- teinte or
- degré de brillance brillant satiné
- nuancement ne pas nuancer
- diluable prêt à l'emploi

Idéalement approprié pour...

Application

- articles de décoration
- cadres de tableau
- baguettes de décoration

Support

- fer et acier
- zinc
- aluminium
- bois
- PVC rigide

Rendement théorique

- 1 litre suffit pour une seule couche
- 8 à 16 m²

En principe, le rendement du support est influencé par la nature du support, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application.

L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du support et à l'application du produit.

Consignes d'utilisation

Avant de commencer

Préparation du support

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le support comme décrit ci-dessous.

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, solides, aptes, exemptes de poussière et de graisse.
- Anciennes couches : si elles sont intactes, les nettoyer et les poncer (par ex. avec de la poudre de lessive alcaline) ; autrement, les décaper avec un décapant pour peinture
- Retirer sans résidus les revêtements qui s'écaillent, qui ne sont pas solides.

Autres mesures de préparation

Appliquer à une température entre +18 °C et +25 °C.

Apprêt/couche intermédiaire : bois : couche d'apprêt ; fer : dérouiller, apprêt de protection contre la rouille ; zinc, aluminium, PVC rigide : apprêt adhésif universel



SYNTHETIC

FICHE TECHNIQUE

LAQUE À PIGMENTS DORÉS

Page 2 sur 4

Made in Germany | Vertrieb/Distribution/Distribuzione: Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich Migros France SAS, F-74160 Archamps
M-INFOLINE CH-0800 84 0848 www.migros.ch

Information technique 0283, version 04-2017. Cette information technique se fonde sur un travail intensif de développement et sur de nombreuses années d'expérience pratique.

En raison de la multiplicité et de la nature respective des subjectiles ainsi que des conditions de travail et d'objet spécifiques, un examen sous sa propre responsabilité de l'aptitude des matériaux utilisés pour l'utilisation prévue dans les conditions d'application respectives par l'utilisateur est nécessaire.

Cette information technique n'est pas contraignante d'un point de vue juridique et de par son contenu. À la parution d'une nouvelle édition, cette information technique perd sa validité

DO IT+GARDEN
MIGROS

Gemeinsam geht's besser.

Application

Ouvrir le pot avec précaution. Bien mélanger la laque avant et pendant l'application.

Appliquer au pinceau (pinceau à laque)

1 à 2 couches de **laque à pigments dorés MIOCOLOR**. Nouvelle application : appliquer la laque à pigments dorés non diluée rapidement et généreusement, mais pas en couche trop épaisse. Couche de rénovation : poncer et nettoyer les couches de peinture bien conservées et contrôler la compatibilité de la peinture avec un essai d'application. Retirer sans résidus les anciennes couches qui s'écaillent, qui ne sont pas solides (décaper, poncer) et procéder comme pour une nouvelle application.

Conseils techniques : selon la nature du support et les conditions d'objet, une légère abrasion des pigments est typique au matériau, la fonctionnalité du laquage n'en est pas affectée.

Pour obtenir un résultat optimal

1. Commencer par peindre les angles et les arêtes. Utiliser pour ce faire un pinceau.
2. Respecter un temps de séchage de 24 heures entre les couches individuelles.

Recommandation d'outil



La laque à pigments dorés MIOCOLOR peut être appliquée avec les outils de peinture dotés de l'étiquette jaune.

Après l'application

Nettoyer minutieusement tous les outils de travail immédiatement après utilisation avec un nettoyant pour pinceaux.

Consignes importantes

Rangement et transport

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec, bien fermé et frais (mais pas en dessous de +5 °C). Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture.

Consignes de sécurité



ATTENTION. Contient : n-acétate de butyle, solvants naphtaliques (pétrole) légers aromatiques

Remarques relatives aux dangers : peut provoquer somnolence et vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité :** s'il est nécessaire de consulter un médecin, montrer l'emballage ou l'étiquette d'identification. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs/la poussière. **EN CAS D'INHALATION :** conduire la personne à l'air frais et garantir une bonne respiration. En cas de malaise, appeler le CENTRE D'INFORMATION SUR LES POISONS ou un médecin. Conserver sous clé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient fermé hermétiquement. Mettre le contenu/récipient au rebut conformément aux prescriptions locales.

Mise au rebut

Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus de laque dans une déchetterie spécialisée selon le code de déchet 080111 (VeVa).

Composants

Liant (résine synthétique), pigments (alliage de cuivre et de zinc), solvants (n-acétate de butyle, solvant naphtalique, xylène).

Composés organiques volatils



FICHE TECHNIQUE

LAQUE À PIGMENTS DORÉS

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/i) 500 g/L (2010). Ce produit contient max. 500 g/L de COV.