



Produktbeschreibung

Glänzende Unterwasserfarbe für mineralische, betonierte oder gemauerte Wasserbecken im Innen- und Aussenbereich. Gut reinigungsfähig und leicht zu verarbeiten. Geeignet für z. B. Zierteiche, Schwimmbecken und Springbrunnen.

Produkteigenschaften

- wasserbeständig
- gut reinigungsfähig
- trittfest und belastungsstabil
- für innen und aussen

Ideal geeignet für...

Anwendung

- Zierteiche
- Schwimmbecken
- Springbrunnen

Untergrund

- mineralische, betonierte oder gemauerte Untergründe

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 4–6 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Theoretische Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich

- 9–11 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Weitere Merkmale

- Farbtöne Lidoblau
- Glanzgrad Glänzend
- Abtönen Nicht abtönen, 1. Voranstrich mit ca. 20 % Nitro-Universal-Verdünnung verdünnen, 2. Voranstrich mit ca. 10 % Nitro-Universal-Verdünnung verdünnen, Schlussbeschichtung unverdünnt.

Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.
- Neuer Beton muss mindestens 5 Wochen abbinden.

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.



Verarbeitung

Farbe vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (Lack-Pinsel), rollen (Kurzflorwalze).

Neuanstrich:

3 Anstriche **MIOCOLOR Bassinfarbe**. 1. Voranstrich mit ca. 20 % Nitro-Universal-Verdünnung verdünnen, 2. Voranstrich mit ca. 10 % Nitro-Universal-Verdünnung verdünnen, Schlussbeschichtung unverdünnt. Zwischen den Arbeitsgängen die Flächen leicht anschleifen.

Alte Anstriche:

Wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen. Anschließend wie bei Neuanstrich vorgehen.

Technische Hinweise: Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten. Vor der ersten Wasserfüllung mind. 14 regenfreie Tage aushärten lassen. Zierfischbecken nach einem Tag wieder vollständig entleeren und nochmals mit frischem Wasser befüllen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
2. Anschließend Beschichtung im Kreuzgang oder Bahnen durchführen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.

Werkzeugempfehlung



MIOCOLOR Bassinfarbe kann mit Malerwerkzeugen mit gelbem Etikett verarbeitet werden.

Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG. Enthält Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch **Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Staub/Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.



Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.



SYNTHETIC



TECHNISCHES MERKBLATT
BASSINFARBE
glänzend

Inhaltsstoffe

Chlorkautschuk, bleifreie organische/anorganische Pigmente, Füllstoffe, Kohlenwasserstoffgemisch, Additive.

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h) 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält 628 g/l VOC.