



## Produktbeschreibung

Strapazierfähige Kunstharz-Lackfarbe. Geeignet für Holz, Metall und Hart-PVC. Stoss- und schlagfest. Ausgezeichneter Verlauf. Geruchsmild und aromatenfrei. Schnell trocknend. Für innen und aussen.

### Produkteigenschaften

- wetterbeständig
- schlag- und kratzfest
- sehr guter Verlauf
- geruchsmild
- aromatenfrei
- für innen und aussen

### Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 8–10 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

### Ideal geeignet für...

#### Anwendung

- Innenausbau, Täfer
- Türen, Fensterläden
- Garagentore, Zäune
- Möbel (Aussenseiten), Heizkörper bis +80 °C (ausser helle Farbtöne)

#### Untergrund

- Holz, Eisen, Stahl, Zink, Alu, Hart-PVC, intakte Kunstharzanstriche

### Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 10–12 m<sup>2</sup>

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

### Weitere Merkmale

- Farbtöne Laut aktueller Farbtonkarte
- Glanzgrad Glänzend und seidenmatt
- Abtönen Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
- Verdünnbar Streichfertig, zur Spritzverarbeitung mit Universal Verdünnung.

## Verarbeitungshinweise

### Vor dem Streichen

#### Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Ablätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

#### Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.



## Verarbeitung

### Lack vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (Lack-Pinsel), rollen (Schaumstoffwalze) oder spritzen (mit Universal Verdünnung auf Spritzviskosität einstellen).

Grundierung: Holz, Vorstrichgrund, aussen vorher mit Holzschutzgrund imprägnieren; Eisen, Stahl: entrostet, Rostschutzgrund (ausser 2x); Zink, Alu, Hart-PVC: Universalhaftgrund. Zwischenanstrich: Vorstrichgrund

### Neuanstrich:

2 Anstriche **MIOCOLOR Buntlack**. Zwischen den Arbeitsgängen die Fläche leicht anschleifen.

### Alte Anstriche:

Wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen. Anschließend wie bei Neuanstrich vorgehen. Für grossflächige Anwendungen im Innenbereich (z. B. Holzvertäfelungen/Deckenflächen) empfehlen wir den wasserverdünnbaren AcrylBuntlack einzusetzen.

Technische Hinweise: Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
2. Anschließend Beschichtung im Kreuzgang durchführen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.

## Werkzeugempfehlung



**MIOCOLOR Buntlack** kann mit Malerwerkzeugen mit gelbem Etikett verarbeitet werden.

## Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

## Wichtige Hinweise

### Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

### Sicherheitshinweise



**ACHTUNG.** Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



SYNTHETIC



TECHNISCHES MERKBLATT  
**BUNTLACK**  
glänzend | seidenmatt

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.

### Inhaltsstoffe

Alkydharz, Titandioxid, anorganische/organische Buntpigmente, Aliphaten, und Additive.

### Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d) 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 300 g/l VOC.