



Technisches Merkblatt

DISPERSION

Renovier Weiss matt



innen – Ideal für Wandflächen mit normaler Beanspruchung – hochdeckend ergiebig – geruchsneutral – wasserdampfdurchlässig – waschbeständig für Flächen im Innenbereich mit normaler Belastung

1. Werkstoff

Hochdeckende Dispersionsfarbe im Farbton RAL 9010 für den Innenbereich. Sie ist leicht zu verarbeiten, wasserdampfdurchlässig und geruchsneutral. Geeignet sind mineralische Untergründe (Mauerwerk, Beton, Putz), Baustoffplatten (z. B. Gipskarton), Tapeten (Rau- und Glasfasertapeten, Strukturtapeten), Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Gisbau-Produktcode
M-DF01

SN EN 13 300	
Deckvermögen <small>(bei einer Reichweite von 7 m²/Liter)</small>	Klasse 2
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3
max. Korngrösse	fein
Glanzgrad	Matt

Farbton
RAL 9010.

Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, anorganische/organische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

Dichte
Ca. 1,5 g/cm³

2. Verarbeitung

Empfohlene Malerwerkzeuge
Mit orangem Etikett

Verarbeitungstechniken
Streichen, rollen, spritzen (airless)

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch/Ergiebigkeit
Ca. 130–160 ml/m² (genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen
Bei Bedarf mit max. 10% Wasser

Abtönen/Mischen
Mit MIOCOLOR Vollton- und Abtönfarbe in jedem Verhältnis abtönbar.

Trocknung (bei +20 °C, 65 % r. F.)
Nach ca. 6 Stunden können die Räume wieder genutzt bzw. die Wände nochmals überstrichen werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknung entsprechend.

Verarbeitungshinweise
Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in Farbe eintauchen.

Hinweise zum Spritzauftrag (Airless)	
Düse	0,53–0,63 mm
Spritzwinkel	40–80°
Druck	150 bar
Verdünnung	ca. 5–10%

Beschichtungsaufbau

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht tragfähige Dispersions-, Öl-, und Lackbeschichtungen mit z. B. Abbeizer (biologisch abbaubar) nach Vorschrift restlos entfernen. Nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und

Makulaturresten restlos entfernen. Leimfarben und krebende Oberflächen restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige, mineralische Beschichtungen mechanisch entfernen. Mineralische Neuputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen.

Untergründe	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzementputz, Wandbeläge (z. B. Raufaser, Prägetapeten)	–	bei grossem Farbtonkontrast auf dem Untergrund 1x Renovier Weiss, bis max. 10% verdünnt	1x Renovier Weiss, bis max. 5% verdünnt
stark und ungleichmässig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Mauerwerk, Beton, leicht sandende Putze	1x Acryl Tiefgrund		

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten sind als Hausmüll oder Baustellenschutt zu entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten sind bei der Sammelstelle für Altfarben abzugeben. Flüssige Farbreste nach Abfallcode 080112 (VeVa) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei
Anbruchgebände dicht verschliessen.
Mindesthaltbarkeit: siehe Gebindeaufdruck

Deklaration

ADR/RID: Nicht benannt
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von MIOCOLOR Renovier Weiss sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. CH-0848 84 0848.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Vertrieb

Migros-Genossenschafts-Bund
CH-8031 Zürich
Migros France SAS
F-74160 Archamps
Migros Deutschland GmbH
D-79539 Lörrach

M-INFOLINE
CH-0848 84 0848
www.migros.ch
DO IT+GARDEN MIGROS