



Produktbeschreibung

Lasur auf Lösungsmittelbasis, tief eindringend. Wetter- und UV-beständig, schlag- und kratzfest, seidenglanz, ideal für nicht masshaltige Bauteile aussen.

Produkteigenschaften

- wetterbeständig
- tief eindringend
- UV-beständig
- geruchsmild
- für aussen

Ideal geeignet für...

Anwendung

- Chalets
- Balkone
- Dachuntersichten
- Pergolen
- Fensterläden
- Zäune

Untergrund

- nicht masshaltige Holzbauteile

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 4–6 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 14–17 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst.

Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Weitere Merkmale

- Farbtöne Laut Farbtongkarte
- Glanzgrad Seidenglänzend
- Abtönen Alle Farbtöne sind untereinander mischbar
- Verdünnbar Streichfertig

Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfertiger abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

Grundierung: rohes Holz aussen mit Holzschutzgrund

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.



Verarbeitung

Lasur gut aufrühren.

Streichen (Lasur-Pinsel)

Beschichtung

2–3 Anstriche **MIOCOLOR Holzlasur**. Zwischen den Arbeitsgängen die Flächen leicht schleifen.

Technische Hinweise: Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten. Direkt bewittertes Holz zum ausreichenden UV-Schutz in mittleren bis dunklen Farbtönen streichen. Nach 2–3 Jahren eine Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung durchführen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um ein gleichmäßiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten mehrmals dünn, statt einmal dick auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.

Werkzeugempfehlung



MIOCOLOR Holzlasur kann mit Malerwerkzeugen mit grünem Etikett verarbeitet werden.

Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise



GEFAHR Enthält 2-Butanonoxim, 3-Iodo-2-propinylbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Enthält Naphtha (Erdöl).

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.



SYNTHETIC



TECHNISCHES MERKBLATT
HOLZLASUR
seidenglänzend

Inhaltsstoffe

Alkydharz, Titandioxid, anorganische/organische Buntpigmente, Aliphaten und Additive.

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/f) 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 700 g/l VOC.

Zusatzinformationen

Durch den vorbeugenden resistenten Filmschutz ist gewährleistet, dass die Oberfläche auch gegenüber Pilzbefall und Grünbelägen geschützt ist. Dieses Produkt ist eine "behandelte Ware" nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: 3-Iodo-2-propinylbutylcarbamate.