


DurAcryl 2K-Fliesengrundierung

für innen – 2-komponentige Spezialgrundierung
hervorragende Haftung auf Fliesen
geruchsarm – schnell trocknend – wasserbasiert



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Wasserbasierte, 2-komponentige, haftvermittelnde Grundierung für Wandfliesen im Innenbereich. Sie ist geruchsarm, schnell trocknend und besitzt ein hervorragendes Haftvermögen.

Farbton

Weiß

Gisbau-Produktcode

RE1

Glanzgrad

Glänzend

Dichte

Ca. 1,5 – 1,55 g/cm³ (Stammlack)

Ca. 1,08 – 1,12 g/cm³ (Härter)

Inhaltsstoffe

Epoxidharz, Polyaminharz, Titandioxid, Talkum, Glimmer, Wasser, Additive

Härter

Lösungsmittelhaltiges Reaktionsmittel. Nur in Kombination mit **DurAcryl 2K-Fliesengrundierung** im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis einsetzbar.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Kann gerollt (mit einer feinporigen Schaumstoffwalze) und gestrichen (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasserverdünnbare Lacke) werden

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 140 g/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Anmischen

5 Gewichtsteile 2K-Fliesengrundierung mit 1 Gewichtsteil Härter mischen, gründlich verrühren und sofort verarbeiten. Der Inhalt der Kombiverpackung ist auf das richtige Mischungsverhältnis abgestimmt.

Verarbeitungszeit

Nach dem Anmischen ca. 1,5 Stunden verarbeitbar. Nach Ende der Zeit das Material nicht weiterverarbeiten. Durch höhere Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit.

Verdünnen

Falls erforderlich kann **DurAcryl 2K-Fliesengrundierung** nach dem Anmischen mit bis zu 5% Wasser verdünnt werden.

Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise

Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen wie z. B. Dichtprofilen/Dichtstoffen usw. bringen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 24 Stunden ist **DurAcryl 2K-Fliesengrundierung** überarbeitbar, nach 48 Stunden Trocknung ist ein gründliches Anschleifen zur Überarbeitung erforderlich. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Öle, Fett, Gummiabrieb, Silicon oder andere trennend wirkende Substanzen restlos entfernen. Dichtstoffe mechanisch restlos entfernen. Den Untergrund leicht anschleifen und den losen Staub absaugen. Aluminium entfetten. Altanstriche auf Eignung (Verträglichkeit) sowie Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Alte (intakte) Anstriche reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige Altanstriche bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Zink und verzinkten Stahl mit einem Kunststoff-Vlies-Schwamm und Zinkreinger oder einem Gemisch aus 10 l Wasser, 0,5 l Ammoniaklösung (Salmiakgeist 25%ig) sowie ca. 10 ml Spülmittel gründlich reinigen. Mit Wasser nachwaschen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Wandfliesen in Küche, Bad, WC (ohne direkten Wasserkontakt)	1x DurAcryl 2K-Fliesengrundierung	1x DurAcryl Fliesenlack	1x DurAcryl Fliesenlack

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und gemäß Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
ADR/RID: Kein Gefahrgut. Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise**GEFAHR****Gefahrenhinweise**

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P280.1 Gesichtsschutz tragen.

P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise

Enthält POLYAMIN-EPOXIDHARZ-ADDUKT

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 25 g/l VOC.

Härter**ACHTUNG****Gefahrenhinweise**

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280.1 Gesichtsschutz tragen.

P333/313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise

EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRIN HARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT ≤ 700 ; P-TERT.-BUTYLPHENYLGLYCIDYLETHER

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: Oktober 2013