



## Produktbeschreibung

Farblose, seidenglänzende Holzlasur auf Lösungsmittelbasis für aussen und innen. Sie ist wetterbeständig, Wasser abweisend, feuchtigkeitsregulierend, leicht zu verarbeiten und hat einen extra UV-Filter für besonders langen Schutz. Geeignet für alle masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteile, z. B. Fenster, Türen, Fensterläden, Holztore.

### Produkteigenschaften

- wetterbeständig
- feuchtigkeitsregulierend
- Abperleffekt
- UV-Filter
- geruchsmild
- für innen und aussen
- aromatenfrei

### Ideal geeignet für...

#### Anwendung

- Fenster
- Türen
- Fensterläden
- Holztore

#### Untergrund

- masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile

### Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 6 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

### Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 9–12 m<sup>2</sup>

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst.

Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

### Weitere Merkmale

- Farbtöne Farblos
- Glanzgrad Seidenglänzend
- Abtönen Nicht mit anderen Materialien mischen
- Verdünnbar Streichfertig

## Verarbeitungshinweise

### Vor dem Streichen

#### Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

**Grundierung:** rohes Holz aussen mit Holzschutzgrund

#### Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.



## Verarbeitung

**Lasur ist gebrauchsfertig. Kein Aufrühren notwendig.**

Streichen (Lasur-Pinsel)

Beschichtung

2 Anstriche **MIOCOLOR UV-Schutzlasur**, stark wetterbeanspruchte Flächen 3 Anstriche. Zwischen den Arbeitsgängen die Flächen leicht schleifen.

Technische Hinweise: Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten. Nach 2–3 Jahren eine Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung durchführen. Das etwas milchige Aussehen beim Auftragen ist produktspezifisch und geht mit der Trocknung zurück.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um eine gleichmäßiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten mehrmals dünn, statt einmal dick auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.

## Werkzeugempfehlung



**MIOCOLOR UV-Schutzlasur** kann mit Malerwerkzeugen mit grünem Etikett verarbeitet werden.

## Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

## Wichtige Hinweise

### Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

### Sicherheitshinweise



**ACHTUNG.** Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.

### Inhaltsstoffe

Alkydharz, Füllstoffe, Testbenzin, Additive.

### Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e) 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.