



Description du produit

Peinture immergée brillante pour les bassins minéraux, bétonnés ou briquetés en intérieur et en extérieur. Facile à nettoyer et à appliquer. Appropriée par ex. pour les étangs de décoration, les piscines et les fontaines.

Caractéristiques du produit

- résistant à l'eau
- facile à nettoyer
- résistant au passage intensif et résistant à la charge
- pour l'intérieur et l'extérieur

Idéalement approprié pour...

Application

- étangs de décoration
- piscines
- fontaines

Subjectile

- subjectiles minéraux, bétonnés ou briquetés

Temps de séchage

- dessiccation superficielle après env. 4 à 6 heures
- recouvrable après env. 24 heures

Les temps de séchage se fondent sur la nature du subjectile, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage susmentionnés se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %).

Rendement théorique

- 1 litre suffit pour une seule couche
- 9 à 11 m²

En principe, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application. L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application du produit.

Autres caractéristiques

- teinte bleu lido
- degré de brillance brillant
- nuancement ne pas nuancer, diluer la 1ère couche préalable avec env. 20 % de dilution universelle nitro, diluer la 2ème couche préalable avec env. 10 % de dilution universelle nitro, couche de finition non diluée.

Consignes d'utilisation

Avant de commencer

Préparation du subjectile

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le subjectile comme décrit ci-dessous.

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, solides, aptes, exemptes de poussière et de graisse.
- Anciennes couches : si elles sont intactes, les nettoyer et les poncer (par ex. avec de la poudre de lessive alcaline) ; autrement, les décaper avec un décapant pour peinture
- Retirer sans résidus les revêtements qui s'écaillent, qui ne sont pas solides.
- Le béton neuf doit durcir au minimum 5 semaines.

Autres mesures de préparation

La température minimale d'application pour le matériau et l'environnement s'élève à +5 °C.



Application

Bien mélanger la peinture avant utilisation.

Appliquer au pinceau (pinceau à laque), au rouleau (rouleau à soies courtes).

Nouvelle application :

3 couches de **peinture pour bassins MIOCOLOR**. Diluer la 1ère couche préalable avec env. 20 % de dilution universelle nitro, diluer la 2ème couche préalable avec env. 10 % de dilution universelle nitro, couche de finition non diluée. Poncer légèrement les surfaces entre les étapes de travail.

Anciennes couches :

si elles sont intactes, les nettoyer et les poncer (par ex. avec de la poudre de lessive alcaline) ; autrement, les décaper avec un décapant pour peinture. Procéder ensuite comme pour une nouvelle application.

Conseils techniques : ne pas appliquer au soleil ou en cas de pluie. Laisser durci pendant min. 14 jours sans pluie avec le premier remplissage d'eau. Vider de nouveau entièrement les bassins piscicoles après un jour et les remplir d'eau fraîche.

Pour obtenir un résultat optimal

1. Commencer par peindre les angles et les arêtes. Utiliser pour ce faire un pinceau.
2. Procéder ensuite à l'application en croix ou en bandes.
3. Respecter un temps de séchage de 24 heures entre les couches individuelles.

Recommandation d'outil



La **peinture pour bassins MIOCOLOR** peut être appliquée avec les outils de peintre dotés de l'étiquette jaune.

Après l'application

Nettoyer minutieusement tous les outils de travail immédiatement après utilisation avec un nettoyant pour pinceaux.

Consignes importantes

Rangement et transport

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec, bien fermé et frais (mais pas en dessous de +5 °C). Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture.

Consignes de sécurité

ATTENTION. Contient du solvant naphthalique (pétrole) léger, aromatique. **Remarques relatives aux dangers :** liquide et vapeur inflammables. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer le dessèchement ou des gerçures de la peau. **Consignes de sécurité :** s'il est nécessaire de consulter un médecin, montrer l'emballage ou l'étiquette d'identification. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes nues ainsi que des autres types de sources d'allumage. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs/la poussière. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien ventilées. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** laver immédiatement avec du savon et à grande eau. En cas de malaise, consulter un médecin / faire appel à un médecin. Entreposer dans un endroit sec. Conserver dans un récipient fermé.



SYNTHETIC



Mise au rebut

Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus de laque dans une déchetterie spécialisée selon le code de déchet 080111 (VeVa).

Composants

Caoutchouc chloré, pigments organiques/minéraux sans plomb, matériaux de remplissage, mélange d'hydrocarbure, additifs.

Composés organiques volatils

Valeur limite EU pour ce produit (catégorie de produit A/h) 750 g/L (2010). Ce produit contient 628 g/L de COV.