

Produktbeschreibung

Streichfertige, dekorative Metallglanzfarbe für innen. Seidenglänzend, gut deckend, hitzebeständig bis +500 °C, leicht zu verarbeiten und durch Einbrennen (ab +240 °C; 30 Minuten) wisch- und griffest. Geeignet für dekorative Anstriche auf Metall und Holz und zum Einbrennen auf Ofenrohren, Teilen an Heizungsanlagen Ziergitter etc.

Produkteigenschaften

- dekorativer Metallglanzfarbe
- temperaturbeständig bis +500 °C
- gut deckend
- für innen

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 30 Minuten
- Durchgetrocknet und überarbeitbar nach ca. 30 Minuten/ Einbrennen +240 °C (langsam erhitzen)¹

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.). Beim Einbrennen für gute Be- und Entlüftung sorgen. Eventuelle Rauchentwicklung beachten.

Weitere Merkmale

- Farbtöne Silber
- Glanzgrad Seidenglänzend
- Abtönen Nicht abtönen
- Verdünnbar Streichfertig

Ideal geeignet für...

Anwendung

- Dekorationsartikel
- Bilderrahmen
- Ofenrohre
- Teile an Heizungsanlagen

Untergrund

- Eisen und Stahl
- Guss
- Holz

Theoretische Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich

- 8–16 m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst.

Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Zwischen +18 °C und +25 °C verarbeiten.

Grundierung/Zwischenanstrich

Holz: Vorstrichgrund; Eisen: entrostet, Rostschutzgrund. **Zum Einbrennen nicht grundieren!**

Verarbeitung

Gebinde vorsichtig öffnen. Lack vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.

Streichen (Lack-Pinsel).

1–2 Anstriche **MIOCOLOR Silberbronze**. Neuanstrich: Silberbronze unverdünnt gleichmässig und dünn auftragen. Renovierungsanstrich: Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und mit einem Probeanstrich auf Anstrichverträglichkeit prüfen. Anschließend mit Silberbronze beschichten, aber nicht einbrennen, Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (Abbeizen, Abschleifen) und wie Neuanstrich behandeln.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
2. Zwischen den einzelnen Schichten Einbrennzeit von 30 Minuten und anschließendes Abkühlen des Untergrunds beachten.

Werkzeugempfehlung



MIOCOLOR Silberbronze kann mit Malerwerkzeugen mit gelbem Etikett verarbeitet werden.

Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

Wichtige Hinweise

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG. Enthält: n-Butylacetat, Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische
Gefahrenhinweise: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Dampf vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter gemäss den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunstharz), Pigmente (Kupfer-Zink-Legierung), Lösemittel (N-Butylacetat, Solvent Naphtha, Xylol)



SYNTHETIC

TECHNISCHES MERKBLATT

SILBERBRONZE

Seidenglänzend

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i) 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC.

Zusatzinformationen

¹ Ohne Einbrennen nur für nicht mechanisch beanspruchte Objekte einsetzen