



## Produktbeschreibung

Geruchsmilder, aromatenfreier Alkydharz-Klarlack für innen und aussen. Er ist wetter- und glanzbeständig, schlag- und kratzfest und sehr gut verlaufend. Ideal geeignet für die Lackierung von Holz und Holzwerkstoffen, z. B. Innenausbau, Täfer, Türen, Fensterläden, Raumteiler, Holzbauten, Fussleisten.

### Produkteigenschaften

- wetterbeständig
- schlag- und kratzfest
- sehr gut verlaufend
- geruchsmild
- aromatenfrei
- für innen und aussen

### Ideal geeignet für...

#### Anwendung

- Innenausbau
- Täfer
- Türen
- Fensterläden
- Holzbauteile, wie z. B. Holzfussleisten

#### Untergrund

- Holz

### Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden
- Klebfrei nach ca. 8–10 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

### Theoretische Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich
- 10–14 m<sup>2</sup>

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

### Weitere Merkmale

- Farbtöne Farblos
- Glanzgrad Glänzend oder seidenmatt<sup>1</sup>
- Verdünnbar Streichfertig, Vor- und Zwischenanstrich mit ca. 5 % Terpentinersatz verdünnen, zur Spritzverarbeitung mit Universal Verdünnung.

## Verarbeitungshinweise

### Vor dem Streichen

#### Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen (z. B. mit Laugenpulver), sonst mit Farbfentferner abbeizen
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.

#### Grundierung

Innen: Klarlack glanz oder seidenmatt (wie Decklack), bis max. 5 % verdünnt;

Aussen: **MIOCOLOR Holzschutzgrund**

#### Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.



## Verarbeitung

### Lack vor Gebrauch gut aufrühren.

Streichen (Lack-Pinsel), rollen (Schaumstoffwalze) oder spritzen (mit Universal Verdünnung auf Spritzviskosität einstellen).

### Beschichtungsvorschlag:

2–3 Anstriche **MIOCOLOR Klarlack**. Vor- und Zwischenanstrich mit ca. 5 % **MIOCOLOR Terpentinersatz** verdünnen. Zwischen den Arbeitsgängen die Fläche leicht anschleifen. Bei Anwendung im Aussenbereich Grundanstrich mit einem Holzschutzgrund durchführen.

Technische Hinweise: Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten. Direkt bewitterte Flächen aussen mit Lasuren (mittlere bis dunkle Farbtöne) oder einem deckenden Material (z. B. Buntlack matt bzw. glanz) behandeln. Für grossflächige Anwendungen im Innenbereich (z. B. Holzvertäfelungen/Deckenflächen) empfehlen wir **MIOCOLOR Acryl Klarlack** einzusetzen.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
2. Anschließend Beschichtung im Kreuzgang durchführen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.

## Werkzeugempfehlung



**MIOCOLOR Klarlack** kann mit Malerwerkzeugen mit gelbem Etikett verarbeitet werden.

## Nach der Verarbeitung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

## Wichtige Hinweise

### Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald aufbrauchen.

### Sicherheitshinweise



**ACHTUNG.** Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallcode 080111 (VeVa) entsorgen.



### Inhaltsstoffe

Alkydharz, Aliphaten, Additive.

### Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e) 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.

### Zusatzinformationen

<sup>1</sup> Der anfänglich hohe Glanz reduziert sich im Laufe der Durchtrocknung, der endgültige Glanzgrad wird nach ca. 10 Tagen erreicht.