

Description du produit

Peinture brillante métallique décorative prête à l'emploi pour l'intérieur. Brillante satinée, au bon pouvoir couvrant, thermorésistante jusqu'à +500 °C, facile à appliquer, antiallissante et manipulable par cuisson (à partir de +240 °C, 30 minutes). Appropriée pour les couches décoratives sur du métal et du bois et pour la cuisson sur des tuyaux de poêle, des pièces sur des installations de chauffage, des grilles décoratives, etc.

Caractéristiques du produit

- peinture brillante métallique décorative
- résistant à la température jusqu'à +500 °C
- bon pouvoir couvrant
- pour l'intérieur

Temps de séchage

- dessiccation superficielle après env. 30 minutes
- complètement sec après env. 30 minutes/ cuisson
- retouche +240 °C (chauffer doucement) 1

Les temps de séchage se fondent sur la nature du support, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage susmentionnés se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %). Assurer une bonne ventilation et aération lors de la cuisson. Prêter attention à la formation éventuelle de fumée.

Autres caractéristiques

- teinte argent
- degré de brillance brillant satiné
- nuancement ne pas nuancer
- diluable prêt à l'emploi

Idéalement approprié pour...

Application

- articles de décoration
- cadres de tableau
- tuyaux de poêle
- pièces sur des installations de chauffage

Support

- fer et acier
- fonte
- bois

Rendement théorique

1 litre suffit pour une seule couche

- 8 à 16 m²

En principe, le rendement du support est influencé par la nature du support, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application.

L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du support et à l'application du produit.

Consignes d'utilisation

Avant de commencer

Préparation du support

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le support comme décrit ci-dessous.

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, solides, aptes, exemptes de poussière et de graisse.
- Anciennes couches : si elles sont intactes, les nettoyer et les poncer (par ex. avec de la poudre de lessive alcaline) ; autrement, les décaper avec un décapant pour peinture
- Retirer sans résidus les revêtements qui s'écaillent, qui ne sont pas solides.

Autres mesures de préparation

Appliquer à une température entre +18 °C et +25 °C.

Apprêt/couche intermédiaire

Bois : couche d'apprêt ; fer : dérouiller, apprêt de protection contre la rouille. **Ne pas apprêter pour la cuisson !**



SYNTHETIC

FICHE TECHNIQUE

LAQUE À PIGMENTS ARGENTÉS

Application

Ouvrir le pot avec précaution. Bien mélanger la laque avant et pendant l'application.

Appliquer au pinceau (pinceau à laque)

1 à 2 couches de **laque à pigments argentés MIOCOLOR**. Nouvelle application: appliquer la laque à pigments argentés non diluée et uniformément en couche fine. Couche de rénovation: poncer et nettoyer les couches de peinture bien conservées et contrôler la compatibilité de la peinture avec un essai d'application. Appliquer ensuite la laque à pigments argentés, mais ne pas cuire, retirer sans résidus les anciennes couches qui s'écaillent, qui ne sont pas solides (décaper, poncer) et procéder comme pour une nouvelle application.

Pour obtenir un résultat optimal

1. Commencer par peindre les angles et les arêtes. Utiliser pour ce faire un pinceau.
2. Respecter un temps de cuisson de 30 minutes entre les couches individuelles puis un refroidissement du subjectile.

Recommandation d'outil



La laque à pigments argentés MIOCOLOR peut être appliquée avec les outils de peintre dotés de l'étiquette jaune.

Après l'application

Nettoyer minutieusement tous les outils de travail immédiatement après utilisation avec un nettoyant pour pinceaux.

Consignes importantes

Rangement et transport

Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit sec, bien fermé et frais (mais pas en dessous de +5 °C). Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture.

Consignes de sécurité



ATTENTION. Contient : n-acétate de butyle, solvants naphtaliques (pétrole) légers aromatiques
Remarques relatives aux dangers : peut provoquer somnolence et vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Consignes de sécurité** : s'il est nécessaire de consulter un médecin, montrer l'emballage ou l'étiquette d'identification. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs/la poussière. **EN CAS D'INHALATION** : conduire la personne à l'air frais et garantir une bonne respiration. En cas de malaise, appeler le CENTRE D'INFORMATION SUR LES POISONS ou un médecin. Conserver sous clé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient fermé hermétiquement. Mettre le contenu/récipient au rebut conformément aux prescriptions locales.

Mise au rebut

Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus de laque dans une déchetterie spécialisée selon le code de déchet 080111 (VeVa).

Composants

Liant (résine synthétique), pigments (alliage de cuivre et de zinc), solvants (n-acétate de butyle, solvant naphtalique, xylène)



LAQUE À PIGMENTS ARGENTÉS

Composés organiques volatils

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/i) 500 g/L (2010). Ce produit contient < 500 g/L de COV.

Informations supplémentaires

1 Utiliser sans cuisson uniquement pour des objets qui ne sont pas sollicités mécaniquement.